

TOP PRIMER

Caratteristiche tecniche:

Prodotto di qualità con elevate proprietà di ancoraggio, formulato con materie prime pure, antipolvere, impermeabilizzante e ottimo per saturare le porosità del cemento, applicabile come primer prima e dopo della posa di membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, lamiere, scossaline, per proteggere interrati in cemento.

Modalità di utilizzo:

Applicare a spruzzo, pennello, spazzolone su superfici asciutte, pulite e senza parti friabili. Il prodotto è pronto all'uso e va ben miscelato prima; per eventuali diluizioni si possono utilizzare i comuni diluenti, sintetici o aromatici.

Sono da evitare le condizioni estreme di caldo e freddo durante l'applicazione.

Importante:

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Il prodotto è nocivo e facilmente infiammabile.

Nella manipolazione evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Conservare in luogo fresco e asciutto. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 2224
NOME COMMERCIALE	TOP PRIMER
TIPO DI PRODOTTO	Primer bituminoso

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Liquido
Colore	Nero
Odore	Caratteristico
Intervallo di ebollizione	80°C – 185°C
Punto di infiammabilità	< 21°C
Densità	0,97 – 1,10 kg/l
Idrosolubilità	Insolubile in acqua
Viscosità (TF4 a 20°C)	20 – 30 sec.
Resa	5-6mq/lt a seconda dell'assorbimento del supporto

Cartoni 4 pz	5 lt
Cod. barre 80-20709-005313	

Secchielli	10 lt
Cod. barre 80-20709-005320	

Secchielli	20lt
Cod. barre 80-20709-005337	