

STUCCO PER LEGNO

Stucco per legno fibrorinforzato a base acqua

Caratteristiche tecniche

STUCCO PER LEGNO è uno stucco fibrorinforzato utilizzato per riempimento, riparazione e stuccature su legno; è un idro-stucco formulato con materie prime di qualità e rinforzato con fibre di poliacrilonitrile (PAN). Il prodotto è di grande capacità riempitiva, resiste alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno mantenendo inalterata la sua fisicità sulle imperfezioni stuccate. E' particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura del legno. Fra le sue caratteristiche principali vi sono l'ottima aderenza, l'ottima resistenza al ritiro, la facile carteggiabilità, la grande capacità di riempimento.

Modalità di utilizzo

STUCCO PER LEGNO è pronto all'uso; se ne consiglia l'applicazione su ogni superficie in legno preventivamente ben pulita e sgrassata. Carteggiare l'eccesso, sovra-tingere, sovra-verniciare o sovra-cerare. **ATTENZIONE:** la sovra-verniciatura è fondamentale, poichè il prodotto è idrosolubile e in quanto tale si scioglie a contatto con l'acqua.

STUCCO PER LEGNO è consigliato per uso interno ed esterno.

Applicazione

Applicare **STUCCO PER LEGNO** tal quale, con una spatola direttamente nell'imperfezione e lasciare asciugare per circa 6-8 ore.

Consumo

Il consumo di **STUCCO PER LEGNO** è variabile a seconda della modalità di impiego e dell'applicazione d'uso necessaria.

Avvertenze

Temperatura di applicazione: da 5°C a 30°C.

Utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione nell'ambiente.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (guanti, occhiali di protezione, ecc.).

Conservare il prodotto al coperto negli imballi originali chiusi e lontani da intemperie, gelo e fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente: seguire le normative locali per lo smaltimento.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'uso.

Imballi

Cartoni 6 pz ARTICOLO 5100	100mL (200g)
Cartoni 6 pz ARTICOLO 5101	100mL (200g)
Cartoni 6 pz ARTICOLO 5102	100mL (200g)
Cartoni 6 pz ARTICOLO 5103	100mL (200g)
Cartoni 6 pz ARTICOLO 5104	100mL (200g)
Cartoni 6 pz ARTICOLO 5105	100mL (200g)

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico	Pasta
Colore	Bianco, pino, rovere, noce chiaro, noce scuro, mogano
Odore	Inodore
Diluizione	Idrosolubile (pronto all'uso)
Densità (T=20°C)	1,750 Kg/L
Essiccamento	6-8 ore con valori normali di umidità; verniciabile dopo 24 ore

Codice scheda tecnica: 5100-5101-5102-5103-5104-5105-Revisione 02 dello 30/07/2026

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it



Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.