

IMPREGNANTE

Impregnante per legno

Caratteristiche tecniche

IMPREGNANTE è un prodotto formulato a base di resine alchiliche, olio e pigmenti trasparenti ad elevato potere di assorbimento dei raggi UV e totalmente stabile alla luce. Gli speciali additivi in esso presenti conferiscono una buona azione protettiva globale dai fenomeni di danneggiamento del legno. **IMPREGNANTE** è indicato contro il degrado del legno sia interno che esterno; ha inoltre un'ottima azione insetto-repellente.

Modalità di utilizzo

IMPREGNANTE è pronto all'uso; se ne consiglia l'applicazione su supporti asciutti. Il prodotto è stoccabile per 24 mesi in ambienti freschi e asciutti, a temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

Applicazione

Applicare **IMPREGNANTE** tal quale, a pennello, a spruzzo o per flow-coating. Consigliata l'applicazione di 1 strato.

Consumo

Il consumo di **IMPREGNANTE** è variabile a seconda della modalità di impiego e dell'applicazione d'uso necessaria. Il consumo teorico di **IMPREGNANTE** è di 8-10 m²/L a seconda del tipo di supporto e delle modalità applicative; la resa reale si attesta a circa il 30% in meno con applicazione a spruzzo.

Avvertenze

Tenere il contenitore lontano da fonti di calore, in luogo fresco e ventilato.

Utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione nell'ambiente.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (guanti, occhiali di protezione, ecc.).

Conservare il prodotto al coperto negli imballi originali chiusi e lontani da intemperie, gelo e fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente: seguire le normative locali per lo smaltimento.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'uso.

Imballi

Cartoni 6 pz	0,750L
Cartoni 6 pz	2,5L
Secchielli	20L

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico	Liquido
Colore	Trasparente, noce chiaro, noce scuro, castagno
Odore	Caratteristico, aromatico
Punto di infiammabilità	>21°C
Idrosolubilità	Insolubile
Peso specifico (T=20°C)	≈0,840Kg/L
Contenuto di solidi	[21±2]%
Essiccazione	Manufatto maneggiabile in circa 1-2 ore a T=23°C, a seconda del legno, con 50% di umidità relativa e buona ventilazione

Codice scheda tecnica: 5440-5442-5443-5446-Revisione 02 dello 30/07/2026

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it



Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.