

## 5451

### Lana Acciaio NAZIONALE

#### Modalità di utilizzo:

La lana acciaio tipo nazionale tipo uno zero, è indicata per lucidare, metallo e le superfici verniciate in genere. Normalmente viene utilizzata prima della lana tipo America(ns art. 5452) e dove serve una levigatura più energica.

#### SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	<b>Art. 5451</b>
NOME	LANA ACCIAIO
COMMERCIALE	NAZIONALE
TIPO DI PRODOTTO	Lana Acciaio Nazionale

#### ANALISI CHIMICA LANA DI ACCIAIO

C%	MN%	SI%	P%	S%
Min. 0.08	0.8	0.06 max	0.06	
Max 0.112	1.00		0.08	0.03

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza alla trazione	90-110 Kg/mm2
--------------------------	---------------

#### Attenzione:

E' consigliabile effettuare una prova preliminare prima di ogni utilizzo definitivo del prodotto, nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche lavorative. Non disperdere nell'ambiente.

Cartoni 50 Pz.	75 gr.
----------------	--------

Cartoni 4 Pz .	2,5 kg
----------------	--------

#### LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Novembre 2013