

PRIMER BIT EXTRA

Caratteristiche tecniche:

E' una vernice bituminosa a base solventi tecnici con elevate proprietà di ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante per membrane bituminose, e ottimo per saturare le porosità del cemento.

Il prodotto può essere applicato prima e dopo della posa di membrane bituminose**su superfici piane, curve, a falda inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, lamiere e per proteggere interrati in calcestruzzo o come fissativo consolidante di superfici in cemento.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'uso. **Mescolare prima dell'utilizzo.** Qualora si rendessero necessarie delle diluizioni utilizzare i comuni diluenti, sia nitro che sintetici. Applicare a spruzzo, pennello o spazzolone su superfici asciutte, pulite e senza parti friabili. Il tempo di essiccazione è influenzato dallo spessore del film e dalla temperatura sia dalla superficie, che dall'ambiente circostante. Evitare le condizioni estreme di caldo (>35°C) e freddo (<5°C) durante l'applicazione.

Importante:

Nella manipolazione evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Conservare in luogo fresco e asciutto. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Ottobre 2023

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 2252
NOME COMMERCIALE	PRIMER BIT EXTRA
TIPO DI PRODOTTO	Vernice bituminosa liquida

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico e colore	Liquido nero
Odore	Caratteristico
Punto di infiammabilità	> 23°C
Densità	1,05 – 1,15 kg/l
Fuori Polvere	*30 min. ± 10
Tempo di essiccazione	*100 – 140 min.
Intervallo di ebollizione	80°C – 180°C
Idrosolubilità	Insolubile in acqua
Viscosità (TF4 A 20°C)	12 – 20 sec.
Resa	5-6mq/lit a seconda dell'assorbimento del supporto

Cartoni 4 pz 5 kg

Cod. barre 8020709010041

Secchielli 10 kg

Cod. barre 8020709010058

Secchielli 20 kg

Cod. barre 8020709010003

*I tempi espressi possono essere più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura

****La stesura su membrane bituminose almeno dopo 6 mesi di invecchiamento.**