

Sanaterrazza

Impermeabilizzante protettivo idrorepellente trasparente

Caratteristiche tecniche

Sanaterrazza è un impermeabilizzante protettivo idrorepellente trasparente a base di resine idrofobizzanti selezionate al solvente e speciali additivi.

Sanaterrazza per la sua specifica formulazione chimica penetra nel substrato trattato consolidando la superficie, rendendola idrorepellente, eliminando il problema delle infiltrazioni e prevenendo la percolazione dell'acqua, riducendo la formazione di muffe ed efflorescenze. Permette inoltre traspirabilità mantenendo inalterato il colore del substrato trattato.

Sanaterrazza viene usato per proteggere e riparare terrazze in cotto, klinker, gres, cemento e pietre naturali non alterandole e senza pellicolare in superficie, consolidandola, rendendola idrorepellente, eliminando il problema delle infiltrazioni e prevenendo la percolazione dell'acqua, riducendo la formazione di muffe ed efflorescenze. Non altera l'aspetto estetico del supporto, non crea effetto bagnato, ma lascia traspirare il supporto senza creare alcun film superficiale.

Modalità di utilizzo

Sanaterrazza è pronto all'uso.

Mescolare prima dell'utilizzo.

Pulire accuratamente le superfici da trattare: devono essere asciutte, uniformi e solide.

Assicurarsi di asportate polveri, eventuali parti friabili in distacco, disarmanti e vernici.

Le superfici da trattare dovranno essere perfettamente asciutte.

Evitare la formazione di schiuma e aver cura di farlo assorbire perfettamente senza ristagni.

Evitare l'applicazione in condizioni meteorologiche avverse che possano influire negativamente sulla corretta applicazione, stesa e asciugatura del prodotto: pioggia imminente, rugiada, nebbia o gelo potrebbero dilavare o non far aderire perfettamente **Sanaterrazza** alla superficie trattata.

Applicare in modo regolare, avendo cura di far assorbire del tutto il prodotto. Insistere bene sulle fughe e le fessurazioni.

Rimuovere l'eccesso di prodotto con uno straccio durante le fasi di applicazione o dopo 48 ore lavando con acqua e sgrassante per i pavimenti.

Applicazione

Applicare a pennello, tampone, rullo o a spruzzo con irroratore a bassa pressione.

Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare.

Il prodotto va applicato, a seconda del potere di assorbimento del supporto, in una o due mani, avendo cura di far asciugare completamente il materiale tra una applicazione e l'altra (12 ore), a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Proteggere dalla pioggia dopo almeno 24 ore dall'applicazione.

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it



Consumo

Il consumo teorico di **Sanaterrazza** su superfici piastrellate è di circa 10÷15 m²/Litro, su mattoni compatti e cemento è di circa 1÷2 m²/Litro, su legno 2÷3 m²/Litro. Si consiglia sempre di verificare l'assorbimento e la porosità del supporto eseguendo una prova preliminare.

Avvertenze

Non applicare su supporti caldi, umidi o bagnati, che causerebbero conseguenze negative in termini prestazionali del prodotto.

Non esporre a temperatura >30°C, a fonti di calore, a fiamme libere o altre fonti di accensione. Conservare in luoghi freschi e asciutti, negli imballi originali ben chiusi.

Prodotto stabile nei contenitori originali chiusi per 24 mesi.

Prodotto infiammabile: mantenere lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore, fiamme libere e scintille.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche di sicurezza e lavorative evitando di disperdere il materiale o l'imballo nell'ambiente.

Attenersi alle informazioni riportate in scheda di sicurezza.

Consultare quanto riportato al termine del documento.

Imballi

Secchielli 1L

Secchielli 5L

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico		Liquido
Colore		Incolore
Odore		Caratteristico
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)	ASTM D3828-87	23°C
Densità (T=20°C)	UNI EN ISO 2811-1	[0,79±0,05] Kg/L
Viscosità (Tempo di efflusso T=20°C, tazza DIN/4 mm)	UNI EN ISO 2431	9÷12 secondi*
Tempo di essiccazione al tatto		4 ore*
Tempo di essiccazione completa		24 ore*

*Valori registrati a T=23°C e umidità al 50%. I risultati possono variare in funzione dello spessore o del quantitativo di prodotto applicato e delle condizioni al contorno di cantiere quali temperatura, umidità, aerazione e assorbimento del substrato.

Codice scheda tecnica: 2218-Revisione 01 dello 01/07/2025